



# BOLETIM TÉCNICO

## SW Super Galvite



<b>Descrição:</b>	SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE é um fundo sintético especial, indicado para promover ótima aderência sobre superfícies de aço galvanizado, garantindo as cores do acabamento por muito mais tempo.
<b>Indicação:</b>	Superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propagação, entre outros.
<b>Cores:</b>	Branco Gelo
<b>Principais Benefícios:</b>	Fundo especial: direto no zinco e aço galvanizado

### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Resina alquídica, carga mineral, pigmento inorgânico, aditivos, octoatos metálicos, hidrocarbonetos alifáticos com faixa de destilação entre 140 – 200°C.			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.1.1.1	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura da película seca:</b>	30µ - 50µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	66,50 - 68,50 %	<b>pH:</b>	8,50 - 9,50	
<b>Sólidos por volume:</b>	46,50 - 48,50 %	<b>Peso Específico:</b>	1,200 - 1,300 g/cm³	
<b>Viscosidade:</b>	85 - 95 KU	<b>VOC:</b>	404,95 - 406,95 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo/Trincha:</b>	Em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS		
	<b>Pistola:</b>	Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b>	Até 17,5m2 por demão	<b>Quarto 0,8L:</b>	Não se aplica
	<b>Galão 3,6L:</b>	Até 70m2 por demão	<b>Galão 3,2L:</b>	Não se aplica
	<b>Lata 18L:</b>	Não se aplica	<b>Lata 16L:</b>	Não se aplica
	<b>Balde 20L:</b>	Não se aplica		
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	2 hora		
	<b>Final:</b>	24 horas		

### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propagação, entre outros. Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Superfícies Novas</b>	Lixe levemente com uma lixa tipo 400 e limpe a superfície com um pano umedecido em SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Repita a preparação quantas vezes forem necessárias e aplique SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE sobre a chapa fria.
<b>Pinturas velhas em mal estado de conservação, enferrujadas ou mal aderidas</b>	Remova a pintura solta, mal aderida ou com pontos de ferrugem até a exposição do metal e trate a superfície com SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM.

### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.</li> <li>2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.</li> <li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li> <li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li> <li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li> <li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> <li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li> </ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);</li> <li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;</li> </ol>

### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)**

Revisão:  
Fevereiro/2022  
TPR: SER  
0014256/01-2022

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda**  
**Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP**  
**CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
SW-COMPANY USE-OTHER