



BOLETIM TÉCNICO

SW Verniz Filtro Solar Premium Acetinado



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM é um produto alquídico desenvolvido para dar acabamento e maior durabilidade em superfícies externas e internas de madeira. É resistente à ação nociva de raios ultra violeta sobre a madeira e proporciona proteção contra os efeitos da chuva e da maresia.
Indicação:	Superfícies externas e internas de madeira e vime.
Cores prontas:	Conforme cartela de cores
Principais Benefícios:	Super Resistência Sol e Chuva Repele a Água 4 anos de Garantia Exterior Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Aditivos e Octoatos Metálicos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.3.1.8
Conformidade:	ABNT NBR 16.211	Peso Específico:	0,86 - 0,96 g/cm ³
Sólidos por peso:	42,91 - 44,23 %	VOC:	510,11 - 520,67 g/L
Sólidos por volume:	34,64 - 35,95 %	Viscosidade Copo Ford 4:	80 - 90 KU
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de espuma/Pincel: Pistola:	Madeira Nova Interna: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 3 a 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Madeira Nova Externa: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Repintura ou madeira já selada: em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM, com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS, com pressão entre 30 a 35 lbs/pol ² .	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Até 3,75m ² acabados Até 15m ² acabados Não se aplica Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: não se aplica não se aplica não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	3 horas 12 horas 24 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies internas e externas de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Madeiras resinosas:	Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.
Madeiras já envernizadas em bom estado:	Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação
Madeiras envernizadas com indícios de deterioração:	Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS conforme recomendação da embalagem.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none">1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície.3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.5. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none">1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergentes neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR: SER
0014199/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM. LTDA
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré – SP