



BOLETIM TÉCNICO • *Metalatex* *Superlavável Fosco*

Descrição

METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO é uma tinta acrílica Premium de acabamento FOSCO, indicada para superfícies externas e internas. Possui fórmula exclusiva que suaviza imperfeições. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.



Indicação

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

cores

Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento fosco .
Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.
Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams

Principais Benefícios

- Super Cobertura
- Suaviza Imperfeições
- Sem Cheiro
- Acrílica Premium
- Exterior | Interior

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.5.3

Sólidos por peso: 36 - 55%

VOC: 18,1 - 36,0 g/L

Sólidos por volume: 25 - 37%

pH: 8,70 -11,00

Viscosidade: 100 - 115 KU

Peso Específico: 1,129 - 1,412 g/cm³

Rolo de Lã/Pincel: Em todas as demões dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, dilua de 30% a 50% de água limpa, para evitar o aparecimento de fissuras ou craqueamento..

Pistola: Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 3,5 partes de agua limpa.

Diluição Pintura/Repintura:

Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 1 a 3 partes de agua limpa para todas as demões. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI.

Airless: A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

Rendimento:
Quarto 0,9L:

Não se aplica

Quarto 0,8L: Até 5,5m² acabado

Galão 3,6L: Até 26m² acabado

Galão 3,2L: Até 23m² acabado

Lata 18L: Até 130m² acabado

Lata 16L: Até 115m² acabado

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:
Toque:
Entre demões:
Final:

30 minutos
2 a 4 horas
4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).
Imperfeições rasas:	Corija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento
Drywall:	Aplicar uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento
Superfícies com fissuras e trincas:	1. Superfícies com fissuras até 0,3 mm: Aplique 1 demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada. Após a secagem, aplique 3 demões de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC. 2. Superfícies com trincas até 1,0 mm: Abra a trinca com ferramenta em forma de "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10 mm escove e elimine a poeira, aplique SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 5 a 10 cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ³ para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique 3 demões de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

- MÉTODO DE APLICAÇÃO:**
1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

RECOMENDAÇÕES:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

