



DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL proporciona alta cobertura com um rápido tempo de secagem entre demãos. Fácil de aplicar e tem ótimo acabamento em superfícies externas e internas de madeira, metais e vimes.



INDICAÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL É indicado para, Superfícies de madeira, metal e vime. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento Acetinado.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Não descasca.
- Alta Proteção.
- Durabilidade de 10 anos.
- Premium*.
- Exterior | Interior.

**A performance contra o descascamento e a degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, no boletim técnico do produto e nos respectivos complementos informativos, sejam rigorosamente seguidas e comprovadas pelo consumidor e pelo aplicador.*

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

- 2 - 3 demãos.
- Diluição em Aguarrás.
- 1 - 4 horas ao toque.

***2 demãos respeitando o intervalo recomendado. Dependendo da cor e tipo de superfície, poderá ser necessário 3 demãos. No caso de repintura de cores claras sobre cores escuras, o número de demãos necessárias pode aumentar por se tratar de clareamento da superfície.*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), Secantes, Aditivos, Silicato de Alumínio, Hidrocarbonetos Alifáticos (faixa de destilação 140°C – 200°C).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.2.1.1 - Alto Brilho **Tipo:** 4.2.1.2 - Acetinado
Tipo: 4.2.1.3 - Fosco **Tipo:** 4.2.1.11 - Efeito

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL também atende aos requisitos da norma NBR 15494 da ABNT.

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Diluição :

Rolo de espuma / Pincel:

Pintura: Na primeira demão, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na segunda e demais demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Repintura: Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Rendimento:

Galão 3,6L: Até 55m² por demão.

Galão 3,2L: Até 48m² por de mão.

Quarto 0,9L: Até 14m² por de mão.

Quarto 0,8L: Até 12m² por de mão.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, tipos de diluentes, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem:

Toque: 1 a 4 horas.

Entre demãos: 8 a 12 horas

Final: 24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Superfícies de madeira, metal e vime. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação:

- 1- Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície.
-Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM
-Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE
-Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO
- 2- Servem de base para repintura, após o lixamento, limpeza e cuidados.
- 3- Devem ser totalmente removidas com removedores especiais ou thinner, preparadas com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS e após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.
- 4- Lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa e avalie as condições da superfície antes de iniciar a pintura.

Fundo Recomendado:

Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM

Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE

Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO

O que preciso usar?

- 1- Conforme especificado no item PREPARAÇÃO
- 2- SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS
- 3- Água sanitária

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 85% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
 2. Durante os processos
 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
 6. A inalação proposital pode causar dependência;
 7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.D95

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador.

Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP

CEP :



