



BOLETIM TÉCNICO • Novacor Esmalte Sintético Fosco

Descrição

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL é um produto alquídico de alta qualidade, recomendado para uso em superfícies externas e internas de madeira e metais. Possui fácil aplicação, ótima cobertura e alta durabilidade.



Indicação

ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL Pode ser aplicado em madeiras, metais e vimes, formando uma película aderente e flexível de grande resistência a intempéries, óleos, graxas e gorduras. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

cores

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento Fosco.

Principais Benefícios

- Madeiras e Metais.
- Ótima Cobertura.
- Alta durabilidade.
- Exterior / Interior.
- Standard.

Informações Rápidas

- Rolo de Espuma e Pincel.
- Pintola.
- 2-3 demãos.
- Diluição em Aguarrás.
- 4h ao toque..

**2 demãos respeitando o intervalo recomendado. Dependendo da cor e tipo de superfície, podem ser necessárias 3 demãos. No caso de repintura de cores claras sobre cores escuras, o número de demãos necessárias pode aumentar por se tratar de clareamento da superfície.*

Informações Técnicas

Natureza Química: Resina Alquídica, Cargas minerais, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos em função da cor (isentos de metais pesados), Octoatos Metálicos, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: 4.2.1.4 - Alto Brilho | Tipo: 4.2.1.5 - Acetinado |
| Tipo: 4.2.1.6 - Fosco | Tipo: 4.2.1.11 - Efeito |

NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO Brilhante também atende aos requisitos da norma ABNT NBR 15494

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Rolo de espuma / Pincel:

Pintura e repintura: diluir 10 partes de NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS

Pistolal:**Diluição :**

Pintura e repintura: diluir 10 partes de NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO com 2½ parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS

Utilize SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS como diluente. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes.

Galão 3,6L: Até 50m² por demão.

Rendimento:

Galão 3,0L: Até 41,6m² por de mão.

Quarto 0,9L: Até 12,5m² por de mão.

Quarto 0,75L: Até 10,4m² por de mão.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, tipos de diluentes, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Toque: 4 horas.

Secagem:

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO**Indicação de Aplicação:**

Pode ser aplicado em madeiras, metais e vimes, formando uma película aderente e flexível de grande resistência a intempéries, óleos, graxas e gorduras. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

1- Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície.

-Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM

-Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE

-Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO

2- Servem de base para repintura, após o lixamento, limpeza e cuidados.

Preparação:

3- Devem ser totalmente removidas com removedores especiais ou thinner, preparadas com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS e após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

4- Lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa e avalie as condições da superfície antes de iniciar a pintura.

Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM

Fundo Recomendado: **Ferro galvanizado:** SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE

Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO

O que preciso usar?

1- SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS removedores especiais ou thinner.

2- Cloro.

3- SHERWIN-WILLIAMS ECO MASSA NIVELADORA PARA MADEIRA.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta. conclua a demão de toda a superfície.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
 6. A inalação proposital pode causar dependência;
 7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Supor ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.D95

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador.

Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br

0800 702 4037

Fabricado e Distribuído por:

SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP

CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Supor ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

set/25



Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
13181-902

CEP.:

