BOLETIM TÉCNICO • Novacor Esmalte Sintético Alto Brilho

DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL é um produto alquídico de alta qualidade, recomendado para uso em superfícies externas e internas de madeira e metais. Possui fácil aplicação, ótima cobertura e alta durabilidade.

INDICAÇÃO

ESMALTE SINTÉTICOTRADICIONAL Pode ser aplicado em madeiras, metais e vimes, formando uma película aderente e flexível de grande resistência a intempéries, óleos, graxas e gorduras. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento brilhante.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Madeiras e Metais.
- Ótima Cobertura.
- Alta durabilidade.
- Exterior / Interior.
- Standard.

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

- *Rolo de Espuma e Pincel.*
- *Pintola.*
- *2-3 demãos.*
- *Diluição em Aguarrás.*
- *4h ao toque..*

2 demãos respeitando o intervalo recomendado. Dependendo da cor e tipo de superfície, podem ser necessárias 3 demãos. No caso de repintura de cores claras sobre cores escuras, o número de demãos necessárias pode aumentar por se tratar de clareamento da superfície.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:	Resina Alquídica, Cargas minerais, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos em função da cor (isentos de metais pesados), Octoatos Metálicos, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.2.1.4 - Alto Brilho ***Tipo:*** 4.2.1.5 - Acetinado

Tipo: 4.2.1.6 - Fosco ***Tipo:*** 4.2.1.11 - Efeito

NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO Brilhante também atende aos requisitos da norma ABNT NBR 15494

Prazo de validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências:	Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Diluição :

Rolo de espuma / Pincel:
Pintura e repintura: diluir 10 partes de NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS

Pistolal:
Pintura e repintura: diluir 10 partes de NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO com 2½ parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS

Utilize SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS como diluente. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes.

Rendimento:

Galão 3,6L:	Até 50m² por demão.
Galão 3,0L:	Até 41,6m² por de mão.
Quarto 0,9L:	Até 12,5m² por de mão.
Quarto 0,75L:	Até 10,4m² por de mão.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, tipos de diluentes, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem:

Toque:	4 horas.
Entre demãos:	12 horas
Final:	24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:	Pode ser aplicado em madeiras, metais e vimes, formando uma película aderente e flexível de grande resistência a intempéries, óleos, graxas e gorduras. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação:

1- Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície.
-Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM
-Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE
-Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO
2- Servem de base para repintura, após o lixamento, limpeza e cuidados.
3- Devem ser totalmente removidas com removedores especiais ou thinner, preparadas com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS e após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.
4- Lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa e avalie as condições da superfície antes de iniciar a pintura.

Fundo Recomendado:

Ferro e aço: *SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM*
Ferro galvanizado: *SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE*
Madeira: *SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO*

O que preciso usar?

1- SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS removedores especiais ou thinner.
2- Cloro.
3- SHERWIN-WILLIAMS ECO MASSA NIVELADORA PARA MADEIRA.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

2. Não interrompa a aplicação da tinta, estenda a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
6. A inalação proposital pode causar dependência;
7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.D95

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.
A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador.
Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
13181-902
CEP.: