



BOLETIM TÉCNICO • *Novacor Extra Semi Brilho*

DESCRIÇÃO

É uma tinta acrílica que apresenta uma excelente cobertura e rendimento.

INDICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento Semi Brilho.

Cores Personalizadas: Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORSNAPE.

IMPORTANTE : A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa.

Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Super Cobertura
- Sem Cheiro
- Acrílica Standard
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.5.9

Sólidos por peso: 30 - 42%

VOC: 13,5 - 24,1 g/L

Sólidos por volume: 21 - 39%

pH: 8,50 - 9,50

Viscosidade: 95 - 110 KU

Peso Específico: 1,071 - 1,218 g/cm³

Rolo de Lã/Pincel:

Diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA com 2 partes de água limpa para todas as demãos.

Pistola:

Para todos os acabamentos diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA com 3½ partes de água limpa para todas as demãos.

Diluição Pintura/Repintura:

Diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos.

Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.

Airless:

Rendimento:

Galão 3,6L: Até 18m² acabado

Galão 3,2L: Até 16m² acabado

Lata 18L: Até 90m² acabado

Lata 16L: Até 80m² acabado

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).

Imperfeições rasas:

Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Gesso:

Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Drywall:

Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Superfícies com fissuras e trincas:

1. Superfícies com fissuras até 0,3 mm: Aplique 1 demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC.
2. Superfícies com trincas até 1,0 mm: Abra a trinca com ferramenta em forma de "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10 mm escove e elimine a poeira, aplique SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹ e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 5 a 10 cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA³ para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

