



DESCRIÇÃO

é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semibrilho.

INDICAÇÃO


Quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, tráfego de pessoas, tráfego de veículos, entre outros. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento semibrilho

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Ultra Cobertura
- Acabamento Semibrilho
- Antiderrapante
- Acrílica Premium
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos e Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos)

Classificação:

Atende à ABNT NBR 11702

Tipo:

4.5.14

Sólidos por peso:

41 - 49%

VOC:

11,1 - 15,0 g/L

Sólidos por volume:

34 - 39%

pH:

8,70 - 9,50

Viscosidade:

85 - 95 KU

Peso Específico:

1,094 - 1,212 g/cm³

Diluição Pintura/Repintura:

Rolo de Lã/Pincel:

1ª demão: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 a 4 partes de água limpa.
2ª e demais demãos: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 partes de água limpa.

Pistola:

Em todas as demãos, diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3½ partes de água limpa.

Quarto 0,8L:

Não se aplica

Rendimento: Galão 3,6L:

Até 16 m² acabados

Lata 18L:

Até 80 m² acabados

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:

2 hora

Entre demãos:

2 a 4 horas

Final:

12 horas

Nota:

Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, tráfego de pessoas, tráfego de veículos, entre outros. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos:

Aguarde a secagem e cura completa por no mínimo 30 dias.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Cimento fraco e desagregado:

As superfícies deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ ou lixadas e tratadas.

Cimento queimado:

Realizar lixamento e após limpeza aplicar o produto SW Ultra Fundo para Epoxi Trânsito Veicular.

Pisos de concreto, Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação:

Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação, deverão ser obrigatoriamente raspados e/ou lixados e após limpeza aplicar o produto SW Ultra Fundo para Epoxi Trânsito Veicular.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

