



BOLETIM TÉCNICO • *Primer para Textura*

DESCRIÇÃO

SW COMPLEMENTOS PRIMER PARA TEXTURA é um produto à base de emulsão acrílica ideal para selar e uniformizar superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassa em geral, em áreas externas e internas, quando utilizado no mesmo tingimento da textura minimiza as imperfeições da aplicação. Este produto não é indicado como Tinta de Acabamento ou Primer para mesmas.

INDICAÇÃO

Verifique a indicação da superfície na descrição do respectivo produto. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Bases: Mais de 700 cores no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORSNAPE. **IMPORTANTE :** A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa.

Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer

- Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

As cores tingidas neste produtos são aproximadas e não possuem fidelidade com a cartela de cores.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Primer para Textura
- Sela e Uniformiza
- Melhor Acabamento
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos e aditivos.

Classificação:	Atende à ABNT NBR 11702	Tipo:	4.1.2.5
Sólidos por peso:	49 - 51%	VOC:	< 10 g/L
Sólidos por volume:	29 - 31%	pH:	9,00 - 9,50
Viscosidade:	90 - 100 KU	Peso Específico:	1,370 - 1,430 g/cm ³

Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pincel:	Em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS PRIMER PARA TEXTURA com 1 parte de água limpa.
	Pistola:	Pintura e repintura: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS PRIMER PARA TEXTURA com 2 partes de água limpa.

Rendimento: **Lata 16L:** Até 100m² por demão

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:	Toque:	30 minutos
	Entre demãos:	2 a 4 horas
	Final:	4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação: Verifique a indicação da superfície na descrição do respectivo produto. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrimento novos:

Aguarde a secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma ou duas demãos de SHERWIN-WILLIAMS - PRIMER PARA TEXTURA

Superfícies com fungos ou bolor:

Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco:

Raspe e/ou lixe a superfície, elimine o pó com pano úmido e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹. Siga corretamente as instruções de diluição do fundo preparador que estão descritas nas respectivas embalagens

Superfície de alta absorção:

Recomendamos um número maior de demãos do SHERWIN-WILLIAMS - PRIMER PARA TEXTURA para melhor preenchimento do substrato e aproximação da cor.

Superfícies com fissuras e trincas:

1. Superfícies com fissuras até 0,3 mm: Aplique 1 demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC.

2. Superfícies com trincas até 1,0 mm: Abra a trinca com ferramenta em forma de "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10 mm escove e elimine a poeira, aplique SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹ e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 5 a 10 cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA³ para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS METALATEX ELASTIC.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.
2. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Não deixar SHERWIN-WILLIAMS - PRIMER PARA TEXTURA exposto após aplicação por mais de 15 dias.
2. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical.
3. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto.
5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
7. Suporte ao médico: Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 - atendimento 24 horas.

**ACABAMENTOS
RECOMENDADOS:**

Textuarte: Crea, Lisa, Rústica ou Grano

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

mar/26

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

