



## BOLETIM TÉCNICO • Procraft Complementos Fundo para Gesso

### DESCRIÇÃO

PROCRRAFT OBRAS FUNDO PARA GESSO é um fundo à base de polímero acrílico modificado de acabamento fosco, indicado para aplicação direta sobre gesso e drywall. Possui ótima aderência e poder de penetração nos diversos tipos de gesso, fixando as partículas soltas e secando rapidamente.



### INDICAÇÃO

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas.

### CORES

**Cores Prontas:** Disponível na cor Branca.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Fácil de Aplicar
- Melhor Rendimento
- Exterior | Interior

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Natureza Química:** Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos.

**Classificação:** Atende à ABNT NBR 11702 **Tipo:** 4.1.2.5

**Sólidos por peso:** 49 - 52% **VOC:** 5 - 6 g/L

**Sólidos por volume:** 28 - 31% **pH:** 8,70 - 9,50

**Viscosidade:** 95 - 105 KU **Peso Específico:** 1,358 - 1,398 g/cm<sup>3</sup>

**Rolo de Lã/Pincel:** Diluir com 30% de água limpa para todas as demãos.

**Pistola:** Diluir com 35% de água limpa.

### Diluição Pintura/Repintura:

Diluir 10% a 30% de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

**Airless:**

<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b>	Não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b>	Não se aplica
	<b>Galão 3,6L:</b>	Não se aplica	<b>Galão 3,2L:</b>	Não se aplica
	<b>Lata 18L:</b>	Até 225m <sup>2</sup> acabado	<b>Lata 16L:</b>	Não se aplica

**Nota:** rendimento conforme ABNT NBR 14942.

**Secagem:**

<b>Toque:</b>	1 hora
<b>Entre demãos:</b>	2 a 4 horas
<b>Final:</b>	4 horas

## SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

**Indicação de Aplicação:** Procraft Complementos - Selador Acrílico pode ser aplicado em superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.

**Preparação: Norma ANBT NBR 13.245** Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

**Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:** Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

**Superfícies com fungos ou bolor:** Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

**Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:** Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).

## APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

### RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

**CONSERVAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE APÓS  
APLICAÇÃO DO  
PRODUTO:**

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

**PRECAUÇÕES**

**QUALIDADE:**

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

**OBSERVAÇÕES**

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. [sherwin.com.br](http://sherwin.com.br). Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

**REVISÃO**

set/25

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda**  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP  
CEP.: 06785-300

