



BOLETIM TÉCNICO • SW Madeiras e Metais Fundo Antiferrugem

DESCRIÇÃO

É um fundo anticorrosivo para aplicação em superfícies de ferro ou aço, que, assim como o zarcão, protege contra a ferrugem.

INDICAÇÃO

Superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas.
Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: Disponível na cor Vermelho Óxido, no acabamento fosco.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Diluição em Aguarrás
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Resina Alquílica, Fosfato e Óxido de Zinco, Octoatos Metálicos, Hidrocarbonetos Alifáticos com Faixa de destilação entre 140 – 200°C.

Classificação:

Atende à ABNT NBR 11702

Tipo:

4.1.1.2

Sólidos por peso:

68 - 71%

VOC:

394 - 397 g/L

Sólidos por volume:

49 - 52%

pH:

não se aplica

Viscosidade:

70 - 80 KU

Peso Específico:

1,240 - 1,340 g/cm³

Rolo de Espuma/P inzel: Diluição:

Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Pistola:

Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM com 2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Rendimento:

Quarto 0,9L:

Até 8,5m² por demão

Galão 3,6L:

Até 35m² por demão

Lata 18L:

Não se aplica

Quarto 0,8L:

Não se aplica

Galão 3,2L:

Não se aplica

Lata 16L:

Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Entre demãos: Final:

8 horas

24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Superfícies novas:

Lixe com a lixa da respectiva superfície a ser preparada (madeira ou metal) e limpe as partículas soltas com pano umedecido com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Para madeiras, limpe no sentido dos veios para remover a oleosidade natural da superfície.

Pinturas velhas ou em mau estado de conservação:

Remova partes soltas ou mal aderidas, lixe a superfície levemente e elimine o pó antes da aplicação de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM (metal) ou SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO (madeira).

Superfícies de metal enferrujadas:

Antes da aplicação de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM, remova as ferrugens com uma lixa de ferro até a exposição do metal.

Superfícies com fungos, bolor ou limo:

Lave com uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágue com água limpa.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes, com até 30 dias de aplicação. Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
CEP.: 13181-902

