



## BOLETIM TÉCNICO • VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM ACETINADO

### Descrição

**VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM** é um produto alquídico desenvolvido para dar acabamento e maior durabilidade em superfícies externas e internas de madeira. É resistente à ação nociva de raios ultra violeta sobre a madeira e proporciona proteção contra os efeitos da chuva e da maresia.



### Indicação

**VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM** Pode ser aplicado em superfícies internas e externas de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

### cores

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento Acetinado.

### Principais Benefícios

- Super resistência sol e chuva.
- Repele a água.
- 4 anos de garantia.
- Exterior / Interior.
- Premium.

### Informações Rápidas

- Rolo de Espuma e Pincel.
- Pistola.
- 2-3 demãos.
- Pronto para Uso.
- 3 h ao toque..

### Informações Técnicas

**Natureza Química:** Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos com faixa de destilação entre 140° – 200°C, Aditivos e Octoatos Metálicos.

**Classificação:** Atende à ABNT NBR 11702

**Tipo:** 4.3.1.8

**SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM** também atende aos requisitos da ABNT NBR 16.211.

**Prazo de validade:**

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

**Referências:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

#### Rolo de espuma / Pincel:

**Madeira Nova Interna:** Na 1<sup>a</sup> demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 3 a 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2<sup>a</sup> e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

**Madeira Nova Externa:** Na 1<sup>a</sup> demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2<sup>a</sup> e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

#### Diluição :

**Repintura ou madeira já selada:** em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

#### Pistolal:

**Pintura e repintura:** diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM, com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS, com pressão entre 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.

Utilize SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS como diluente. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes.

O envernizado só deverá ser efetuado em madeiras cuja umidade se situe entre 8% e 12%. Caso se opte pela aplicação direta do verniz sem recorrer à selagem, a primeira demão deverá ser diluída em 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com até 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS..

**Galão 3,6L:** Até 15 m<sup>2</sup> acabados\*\*.

**Galão 09L:** Até 3,75 m<sup>2</sup> acabados\*\*.

#### Rendimento:

\*\*Rendimento m<sup>2</sup> acabado, conforme ABNT NBR 16568.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor, tipo de diluente, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

**Toque:** 3 horas.

#### Secagem:

**Entre demãos:** 12 horas

**Final:** 24 horas

## SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

#### Indicação de Aplicação:

1- Madeiras resinosas | 2- Madeiras já envernizadas em bom estado | 3- Madeiras envernizadas com indícios de deterioração

Norma ABNT NBR 13245 Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

**Preparação:**  
1- Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.

2- Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação

3- Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando Thinner conforme recomendação da embalagem.

**O que preciso usar?** Thinner

## APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;

#### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

3. Evite retoques isolados durante e após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85 %; .

#### RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
  2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
  3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
  4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
  5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
  6. A inalação proposital pode causar dependência;
  7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
  8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Suporte ao médico: Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148 110 - atendimento 24 horas.

24

#### CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

#### PRECAUÇÕES

##### QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

#### SAC

[Sherwin.com.br](http://Sherwin.com.br)

0800 702 4037

Fabricado e Distribuído por:

SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP

CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

#### OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

#### REVISÃO

nov/25

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda**  
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP  
CEP.: 13181-902

