



BOLETIM TÉCNICO • VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE

Descrição

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO é um produto alquídico desenvolvido para realçar e enobrecer as superfícies de diversos tipos de madeira. É um verniz de fácil aplicação e ótima resistência à intempéries. No acabamento brilhante, é resistente ao atrito e ao intemperismo, sendo uma ótima opção para áreas externas. O acabamento fosco é indicado para aplicação em superfícies de madeira para áreas internas.



Indicação

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO superfícies de madeira e vime para áreas internas e externas de acordo com o acabamento. Para outras superfícies e indicações de procedimentos de aplicação, consulte o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

cores

Cores Prontas: conforme cartela de cores nos acabamentos brilhante.

Principais Benefícios

- Realça a Beleza da Madeira.
- Resistente a intempéries.
- 2 anos de garantia.
- Exterior / Interior.

Informações Rápidas

- Rolo de Espuma e Pincel.
- Pistola.
- 2-3 demãos.
- Produto Pronto para Uso.
- 3 h ao toque..

Informações Técnicas

Natureza Química: Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Aditivos e Octoatos Metálicos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.3.1.4

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO também atende aos requisitos da ABNT NBR 16.211.

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Rolo de espuma / Pincel:

Madeira Nova Interna: Madeira nova interna e externa, nova resinosa, repintura ou madeira já selada: Pronto para uso. Se necessário diluir até 5 %. Solvente SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Pistola:

Diluição :

Pintura e repintura: Pronto para uso. Se necessário diluir até 15 % para aplicação em pistola. Solvente SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Pressão da pistola entre 30 a 35 lbs/pol².

Utilize SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS como diluente. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes.

O envernizamento só deverá ser efetuado em madeiras cuja umidade se situe entre 8 % e 12 %. Caso opte por utilizar o verniz como selador, a primeira demão deverá ser diluída em 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com até 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Galão 3,6L: Até 16 m² acabados**.

Galão 09L: Até 4 m² acabados**.

Rendimento:

**Rendimento m² acabado, conforme ABNT NBR 16568.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor, tipo de diluente, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Toque: 3 horas.

Secagem:

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

O que devo pintar? 1- Madeiras novas não resinosa | 2- Madeiras resinosas | 3- Madeiras já envernizadas em bom estado.

Norma ABNT NBR 13245 Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

Preparação: 1- Lixe para remover a película superficial e farpas, em seguida remova o pó. Caso necessário, repita a operação. Em ambientes internos e secos pode-se optar por aplicar SHERWIN WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA.

2- Lixe para remover a película superficial e as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento, em seguida remova o pó. Caso necessário, repita a operação.

4- Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, com o auxílio de um pano, aplique SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS para limpar a superfície tratada.

1- Para lixamento inicial utilizar lixa grana 180, depois 240 e para acabamentos mais finos grana 280.

2-Thinner (Usar apenas para limpeza). Para lixamento inicial, utilizar lixa grana 180, depois 240 e, para acabamentos mais finos grana 280.

O que preciso usar? 3- Utilizar lixa grana 240 e para acabamentos mais finos grana 280.

4- SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.

2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;

3. Evite retoques isolados durante e após a secagem do produto.

MÉTODO DE

APLICAÇÃO:

4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85 %; .

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
 6. A inalação proposital pode causar dependência;
 7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Suporte ao médico: Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571 ou 0800 148 110 - atendimento 24 horas.

24

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE: Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br

0800 702 4037

Fabricado e Distribuído por:

SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP

CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP



