



DESCRIÇÃO

Endurecedor SW ULTRA EPÓXI PARA TRÂNSITO VEICULAR Componente B é um agente de cura e, sempre deverá ser utilizado em conjunto com o Componente A, na proporção de mistura indicada para promover a secagem e cura do produto.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Protege pisos comerciais.
- Fácil aplicação.
- Resistência à pneu quente.
- Alta performance.
- Exterior | Interior.
- 0,96L.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Poliamida, Solventes e Aditivos

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 24 meses

Recomendações:

- Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e preso para não tombar;
- Misture bem cada um dos componentes com o auxílio de uma espátula;
- Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da embalagem;
- Adicione o componente B ao componente A e misture bem. Aguarde 15 minutos antes de iniciar a pintura;
- Advertência: após a mistura dos componentes, o tempo aproximado para aplicação do produto são 2 horas a 25°C. A temperatura alta reduz este tempo.
- Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
- Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- Respeitar os intervalos de repintura;
- Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C;
- Produto sujeito a ter diferença de brilho de acordo com a forma de aplicação;
- O componente B está sujeito a sofrer decomposição. Verificar sempre o prazo de validade e o estado da embalagem e do produto antes de ser aplicado;
- Em caso de aplicação em pequenas áreas, misturar apenas a quantidade a ser utilizada;
- O acabamento superficial dependerá do substrato, pois o produto confere brilho realçando o que está de fundo, ou seja, as imperfeições;
- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;
- Não deve ser aplicado sobre superfícies imersas em água, uma vez que este produto não terá um bom desempenho nesta condição.

Volume 0,96L

Catalise:

Misturar com o SW ULTRA PROTEÇÃO EPÓXI PARA TRÂNSITO VEICULAR Componente A. Catalisar 2 partes do Componente A (1,92L) + 1 parte do Componente B (960ml).

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
CEP.: 13181-902

