



BOLETIM TÉCNICO • Super Paint Fosco

DESCRIÇÃO

SuperPaint é uma tinta acrílica formulada com matérias primas que proporcionam máxima resistência a limpeza, máxima durabilidade e máxima lavabilidade, no acabamento FOSCO. É indicada para as superfícies e ambientes que necessitem de limpeza frequente, além de suportar intempéries. Possui fórmula exclusiva com capacidade de suportar a remoção de manchas na pintura, causadas por alimentos, bebidas, lápis de cor e marcas de dedos, mantendo a proteção das superfícies pintadas após a limpeza. Produto de secagem rápida e alto rendimento. SuperPaint reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até uma hora após aplicação

*Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.



INDICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento, devidamente preparados, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.

CORES

Cores Prontas: Disponível na cor Branca.

Bases: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Após o tingimento agitar por 5 minutos no Mixer.

Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Máxima Lavabilidade
- Máxima Cobertura
- Máxima Resistência
- Sem Cheiro
- Advanced Resin Technology
- Acrílica SUPER PREMIUM
- Exterior | Interior

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.5.4

Sólidos por peso: 42 - 56%

VOC: 22 - 34 g/L

Sólidos por volume: 22 - 40%

pH: 8,50 - 9,50

Viscosidade: 95 - 105 KU

Peso Específico: 1,177 - 1,357 g/cm³

Diluição Pintura/Repintura:

Rolo de Lã/Pincel: Diluir com 30% de água limpa para todas as demãos.

Pistola: Diluir com 35% de água limpa.

Airless: Diluir com 10% a 30% de água limpa para todos os acabamentos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.

Para casos de reparos com massa, aplicar o SuperPaint diluído com 50% de água limpa, somente nos pontos onde foram aplicados massa. Após secagem de 2 a 4 horas realizar a pintura com o SuperPaint e diluir com 30% de água limpa.

Dilua somente a quantidade de tinta que irá utilizar para a pintura.

Rendimento: **Quarto 0,9L:** Não se aplica

Galão 3,6L: Até 30m² acabado

Lata 18L: Até 150m² acabado

Quarto 0,8L: Não se aplica

Galão 3,2L: Até 26,5m² acabado

Lata 16L: Até 133m² acabado

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:	SuperPaint pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento, devidamente preparados, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibr ocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas interna molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

