



DESCRIÇÃO

PROCRAFT PISO é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação e etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao intempéries e ao tráfego de pessoas e carros quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. PROCRAFT PISO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.

INDICAÇÃO

Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação e etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao intempéries e ao tráfego de pessoas e carros quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. PROCRAFT PISO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.

CORES

Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento fosco .

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta Resistente
- Alta Cobertura
- Alta Durabilidade
- Piso - Tinta Acrílica
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos , Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.5.14

Sólidos por peso: 38 - 52%

VOC: 12,3 - 34,8 g/L

Sólidos por volume: 28 - 38%

pH: 8,70 -10,00

Viscosidade: 85 - 110 KU

Peso Específico: 1,147 - 1,330 g/cm³

Diluição Pintura/Repintura:

Rolo de Lã/Pincel: 1ª demão: diluir 10 partes de PROCRAFT PISO em 3 partes de água limpa.
2ª e demais demãos diluir 10 partes de PROCRAFT PISO em 2 partes de água limpa.

Pistola: Diluir 10 partes de PROCRAFT PISO em 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.

Rendimento: Lata 18L: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 110 m² acabados
Branco e Castor até 80 m² acabados
Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 130 m² acabados

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 12 horas

Nota: Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação e etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao intempéries e ao tráfego de pessoas e carros quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. PROCRAFT PISO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos:

Aguarde a secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Verificar a absorção e coesão da superfície antes de iniciar a pintura.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Cimento queimado, cimento fraco e desagregado:

Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ ou lixadas, lavadas / limpas e tratadas com NOVACOR FUNDO MULTIUSO¹

Pisos de concreto usinado:

Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação utilizar NOVACOR FUNDO MULTIUSO¹ para promover aderência na superfície.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

**CONSERVAÇÃO DA
SUPERFÍCIE APÓS
APLICAÇÃO DO
PRODUTO:**

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.
5. Efetue a limpeza de manchas de óleo, graxa, gasolina e demais agentes agressivos imediatamente após o ocorrido."

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

