



BOLETIM TÉCNICO • Novacor Cobre Mais Semibrilho

DESCRIÇÃO

NOVACOR COBRE MAIS SEMIBRILHO é uma tinta acrílica sem cheiro de acabamento semibrilho que possui alta cobertura e excelente rendimento, oferecendo brilho durável e paredes mais fáceis de limpar.

INDICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores prontas: conforme cartela de cores no acabamento semibrilho.

Cores personalizadas: conforme cartela de cores do Sistema Tintométrico COLORSAP. IMPORTANTE :

A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa.

Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Fácil de limpar
- Alta resistência
- Sem Cheiro
- Acrílica Standard
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos e espessantes.

Classificação:

Atende à ABNT NBR 11702

Tipo:

4.5.9

Sólidos por peso:

27 - 48%

VOC:

10 - 17 g/L

Sólidos por volume:

29 - 40%

pH:

8,00 - 11,50

Viscosidade:

90 - 105 KU

Peso Específico:

1,100 - 1,300 g/cm³

Rolo de Lã/Pincel:

Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS SEMIBRILHO com 2 partes de água limpa para todas as demãos.

Pistola:

Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.

Diluição Pintura/Repintura:

Airless:

Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS para 2 a 5 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.

Rendimento:	Quarto 0,9L:	Não se aplica
	Galão 3,6L:	Até 19m ² acabado
	Lata 18L:	Até 95m ² acabado
	Balde 20L:	Não se aplica

Rendimento:	Quarto 0,8L:	Não se aplica
	Galão 3,2L:	Até 17m ² acabado
	Lata 16L:	Até 85m ² acabado
	Balde 15L:	Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:	Toque:	30 minutos
	Entre demãos:	2 a 4 horas
	Final:	4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco, caiação, gesso, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).

Imperfeições rasas:

Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície;
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto;
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222.

REVISÃO

jun/26

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

